

PRIMER PER SILICONI

GUIDA ALL'USO DEI PRIMER

I sigillanti silconici aderiscono senza primer a molti materiali usati nelle costruzioni.

L'esperienza e prove di laboratorio hanno dimostrato che su alcuni substrati l'adesione si sviluppa solo mediante pretrattamento con Primer e che su altri, a causa della variabilità delle condizioni superficiali, è utile eseguire applicazioni di prova per determinare il tipo di preparazione richiesta e l'eventuale necessità di Primer.

LIMITAZIONI

La tabella di Selezione è stata redatta in base ad esperienze e prove di laboratorio.

Data la molteplicità dei materiali in commercio e la variabilità delle condizioni superficiali degli stessi, le indicazioni riportate sono da intendersi come orientamento di massima a cui attenersi nell'esecuzione delle prove preventive di compatibilità dei sigillanti silconici con i substrati e non costituiscono garanzia del raggiungimento del risultato finale.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: i Primer devono essere applicati su superfici pulite e asciutte, prive di polverosità e parti male ancorate; l'applicazione del Primer non sostituisce l'operazione di pulizia.

Le superfici dei metalli devono essere sgrassate con Mek, in presenza di ossido si consiglia la carteggiatura o la sabbiatura.

Vetro, superfici vetrificate e molte materie plastiche possono essere pulite con alcool isopropilico.

Applicazione: le superfici porose devono essere trattate a pennello, con una mano abbondante di Primer, le superfici non assorbenti preferibilmente a tampone in spessore sottile e uniforme.

Non applicare Primer al di fuori della zona da sigillare.

DATI TECNICI

	PRIMER SS 4155	PRIMER 13	PRIMER 21	PRIMER WP
Tempo di essiccazione a 20°C:	30 min.	15 min.	15 min.	15
Contenuto in solidi:	20%	10,5 - 11%	25,5 - 26,5%	17,5
Resa supporti porosi:	2,5 m ²			
Resa supporti non porosi:	5 m ²			

I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare le schede di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

PRIMER SS 4155: 6 mesi

PRIMER 13: 12 mesi

PRIMER 21: 12 mesi

PRIMER WP: 6 mesi.

Conservare nel contenitore originale, preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Articolo	Codice	Colore	Confezione	UdV
PRIMER 4155	1103231	blu	flacone 500 ml.	1
PRIMER 13	1103275	trasparente paglierino	flacone 0,500 Kg.	1
PRIMER 21	1103276	trasparente paglierino	flacone 0,500 Kg.	1
PRIMER WP	1103247	trasparente paglierino	flacone 50 gr.	1
PRIMER WP	1103248	trasparente paglierino	flacone 0,700 Kg.	1



PRIMER PER SILICONI

TABELLA DI SELEZIONE

		SILICONI ACETICI	BISIL F FLEX EDIL N	ALCOSIL BISIL CLEAR SER 2000 MULTIGLAZIER	FLEXIL 2020 BISIL LAMIERA
SUBSTRATI	Muratura	Cemento	—	● PRIMER 21	● PRIMER 21
		Intonaco	—	● PRIMER 21	● PRIMER 21
		Gesso	—	● PRIMER 21	● PRIMER 21
		Marmo	—	●	●
		Granito	●	● PRIMER 21	● PRIMER 21
		Mattoni	—	● PRIMER 21	● PRIMER 21
	Vetro e superfici vetrificate	Vetro float	●	●	●
		Vetro riflettente	●	●	●
		Superfici vetrificate	●	●	●
		Vetro stratificato	—	●	●
	Metalli	Alluminio	●	● PRIMER 4155	● PRIMER 4155
		Alluminio anodizzato	● PRIMER 4155	●	●
		Rame	—	●	●
		Piombo	—	● PRIMER 4155	● PRIMER 4155
		Acciaio	—	●	●
		Acciaio inox	●	●	●
		Acciaio zincato	—	● PRIMER 4155	● PRIMER 4155
		Lamiere verniciate	●	● PRIMER 13	● PRIMER 13
		Metalli verniciati	●	● PRIMER 13	● PRIMER 13
	Legno	Legno grezzo	—	—	—
		Legno verniciato	●	● PRIMER 21	● PRIMER 21
	Gomme	●	●	●	
	Materie plastiche	Pvc rigido	●	● PRIMER 13	● PRIMER 13
		Pvc plastificato	●	●	●
		Vetroresina	●	● PRIMER 13	● PRIMER 13
		Lastre acriliche	—	●	●
		Policarbonato	—	●	●
		Policarb. Trattato	—	●	●
		Abs	—	● PRIMER WP	● PRIMER WP
	Polistirolo	●	●	●	

- Uso senza primer
- Normalmente uso senza primer; nel caso che le prove specifiche mostrassero la necessità di primer, usare il tipo indicato
- Uso limitato da verificare; controllare la compatibilità e/o l'adesione prima dell'applicazione
- Da non utilizzare

PRIMER



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 Tel. +39 0532 782711 info@zucchini.it
44124 Ferrara - Italy Fax +39 0532 732121 www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.