

Primer LMBV

per Sigillanti serie MS.Deck

Preparazione delle superfici e guida all'uso

I sigillanti serie MS aderiscono normalmente a molti materiali senza l'uso di primer.

L'esperienza e prove di laboratorio hanno tuttavia evidenziato che su alcuni supporti porosi l'adesione si sviluppa solo mediante pretrattamento con Primer.

Il Primer LM BV è espressamente dedicato al trattamento delle doghe in teak sia nella fase di incollaggio con MS Deck Bonding che di sigillatura con MS Deck Caulking e MS Deck Caulking H.

Conferisce stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di elevata umidità e di forti escursioni termiche.

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: il Primer deve essere applicato su superfici pulite e asciutte.

In presenza di sostanze oleose si consiglia la pulizia della superficie del legno con un tampone imbevuto con Solvente ST/513.

Applicazione: la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare Primer LM BV direttamente dalla confezione originale, ma versare la quantità che si prevede di utilizzare nell'arco di 30 minuti in un recipiente pulito, lattina o contenitore di vetro, richiudendo immediatamente la confezione originale. Per l'applicazione del Primer LM BV usare solo pennelli puliti. Applicare il Primer in modo da formare sulla superficie un rivestimento continuo (film) ed omogeneo.

La temperatura di applicazione consigliata è compresa tra +5°C e +30°C: Dopo un tempo di essiccazione di ca. 20 minuti si può procedere all'incollaggio delle doghe con MS Deck Bonding e alla sigillatura con MS Deck Caulking o MS Deck Caulking H.

I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro 6 ore dall'essiccazione del Primer, si consiglia quindi l'applicazione del primer su superfici che non possono poi essere sigillate entro questo tempo.

Evitare di toccare con le mani le superfici trattate con Primer LM BV in quanto una eventuale contaminazione con sostanze grasse riduce l'adesione del sigillante.

Consumo: dipende dalla porosità del supporto, approssimativamente 3-5 m²/lt

Confezioni: bottiglie da 80 e 800 g

Stabilità di magazzinaggio

6 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +30°C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
